

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

КЛЕЙ VARTH MONO-ELASTIC ®

ОПИСАНИЕ

VARTH MONO-ELASTIC ® представляет собой однокомпонентный, не содержащий растворителей и воды клей для деревянных полов на основе гибридных полимеров (STP)

НАЗНАЧЕНИЕ

Типы напольных покрытий для приклеивания по всей поверхности:

- ✓ Массивная/Инженерная/Паркетная доска
- ✓ Лакированный паркет
- ✓ Штучный паркет
- ✓ Паркет из нестабильных пород древесины (бук, клен, ясень), в том числе экзотических пород
- ✓ Ламельный паркет
- ✓ Модульный/Мозаичный/Щитовой паркет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХИМИЧЕСКАЯ ОСНОВА	ГИБРИДНЫЙ ПОЛИМЕР (STP)	
КОНСИСТЕНЦИЯ/ЦВЕТ	ПАСТООБРАЗНЫЙ/БЕЖЕВЫЙ	
ПЛОТНОСТЬ, г/см ³	1,6	
РАСХОД, гр/м ²	Зубчатый шпатель	Грамм/м ²
	V3	800–1000
	B11	1000–1300
ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛЕНКИ, мин	~40 минут (23 °C / 50% отн. влажн.)	
ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ, час	24	
ШЛИФОВАНИЕ/ЛАКИРОВАНИЕ, час	24	
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ, °C	Минимум +15 °C / Максимум +25 °C	
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, %	Минимум 40% / Максимум 65%	
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °C	Минимум +5 °C / Максимум +35 °C	
ОПОЛЗАНИЕ	БЕЗУСАДОЧНЫЙ, С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ	

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Требования к основанию: чистое, сухое, прочное (без трещин), однородное, без каких-либо строительных остатков, ухудшающих адгезию.

Бетонная и (или) цементная стяжки должны быть отшлифованы и тщательно очищены с помощью промышленного пылесоса.

VARTH MONO-ELASTIC можно использовать без грунтовки на полах на цементной основе, ангидритовых полах, ДСП, бетоне.

При необходимости использования грунтовочного слоя, используйте VARTH PU-PRIMER или VARTH EPOXY PRIMER (Инструкцию по использованию см. в соответствующем техническом описании продукта)

На подготовленное основание равномерно нанесите клей VARTH MONO-ELASTIC с помощью зубчатого шпателя, уложите напольное покрытие.

При приклеивании нешпунтованных паркетных элементов необходимо полностью нанести клей на обратную сторону планки для предотвращения пустот под паркетом. При этом, клей не должен попадать между паркетными элементами во избежание образования щелей.

Время образования пленки ~40 минут (23 °C / 50% отн. влажн.)

Шлифовка и лакировка паркета возможна спустя 24 часа (23 °C / 50% отн. влажн.)

При укладке необходимо оставлять зазор от стены около 10-15мм.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал поставляется в пластиковых ведрах по 15 кг.

Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев.

Рекомендуемая температура хранения от +10°C до +25°C.

Допустимая температура транспортировки от -10°C до +35°C.

В случае транспортировки при отрицательной температуре продукт не теряет своих свойств.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Очищайте все инструменты и принадлежности сразу после использования.

ЭКОЛОГИЯ

Пустые сухие банки утилизировать, как бытовые отходы. Остатки клея не выливать в канализацию и водоемы. Полностью затвердевший материал утилизировать, как строительный мусор.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Клей пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть водой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.