



**ADESIVI RESINE
VERNICI**

Italiano	Russo
POLY 1	POLY 1
RESINA IGROINDURENTE POLIURETANICA AD ESPANSIONE Può essere usato sia prima che dopo la levigatura del parquet per piccole riparazioni di listelli non perfettamente incollati al sottofondo.	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГИДРООТВЕРЖДАЕМАЯ СМОЛА С ЭФФЕКТОМ РАСШИРЕНИЯ Может использоваться как до, так и после полировки паркета для небольшой починки листов, которые неплотно приклеены к основанию.
MODO D'USO: PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Praticare un piccolo foro sulla tavoletta in corrispondenza del punto in cui non è saldamente incollata.	Сделать небольшое отверстие на листе в том месте, где он плохо приклеен.
APPLICAZIONE	ПРИМЕНЕНИЕ
Ambientare il prodotto prima dell'uso. Iniettare 2-3 gocce d'acqua sotto gli elementi di legno da fissare, possibilmente in corrispondenza della giunzione. Dopo 2 minuti iniettare sullo stesso punto una piccola dose di POLY 1. Fare attenzione a non mettere una quantità eccessiva di POLY 1 perchè durante la fase di indurimento rigonfia aumentando eccessivamente il volume. POLY 1 è un prodotto che aderisce alla vernice tenacemente. Prima dell'incollaggio verificare sempre l'umidità del massetto che dovrà essere <2% (<0.5% anidrite). Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare	Перед использованием дать нагреться продукту до температуры окружающей среды. Впрыснуть 2-3 капли воды под деревянные элементы, которые нужно приклеить, по возможности в местах соединения. Через 2 минуты впрыснуть в ту же точку небольшое количество POLY 1. Действовать осторожно, чтобы не ввести избыточное количество POLY 1, так как во время отвердевания набухшая масса значительно увеличивается в объеме. POLY 1 сильно приклеивается к покрытию. Перед склеиванием всегда проверять влажность стяжки, которая должна быть <2% (<0.5% ангидрит). Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it

PIVA 03412200242



ADESIVI RESINE
VERNICI

sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.	prevenire l'uso di solventi che non superino il 75%. Sempre utilizzare i mezzi di protezione individuale. Sempre seguire le indicazioni in tecnico descrizione и технике безопасности.
NOTE Con questa caratteristica di rigonfiamento POLY 1 va a riempire i vuoti fissando solidamente anche le tavolette vicino alla zona difettosa. Chiudere immediatamente il contenitore una volta aperto in quanto il prodotto indurisce con l'umidità dell'aria. Non usare mai contenitori bagnati d'acqua.	ПРИМЕЧАНИЕ Благодаря своим характеристикам разбухания POLY 1 заполняет пустоты, укрепляя панели рядом с дефектным участком. Емкость необходимо закрыть сразу после открытия, потому что продукт затвердевает от попадания влаги из воздуха. Никогда не пользоваться емкостями, смоченными водой.
CARATTERISTICHE SPECIFICHE:	СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Aspetto: Liquido viscoso	Внешний вид: вязкая жидкость
Colore: Bruno	Цвет: коричневый
Viscosità (20°C; Brookfield): 1000 – 5000	Вязкость (20°C; по Брукфилду): 1000 – 5000
Resa (g/m ²): A seconda dell'impiego e dello spessore applicato	Расход (г/м ²): В зависимости от применения и толщины нанесения
Tempo di lavorabilità (minuti): 10 - 15	Время работоспособности (минуты): 10-15
Temperatura d'uso (°C): +15 - +25	Температура применения (°C): +15 - +25
Pedonabilità (ore): 3 - 4	Пригодность для эксплуатации/хождения (дни): 3 - 4
Indurimento film (ore): 12 - 24 ore (a seconda dell'impiego e dello spessore applicato)	Затвердевание пленки (часы): 12 — 24 часа (в зависимости от применения и толщины нанесения)
Applicazione/Attrezzi:	

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it

PIVA 03412200242



ADESIVI RESINE
VERNICI

Apposito contagocce (siringa)	Нанесение /инструменты: Специальным дозатором (шприцом)
Pulizia attrezzi: SE, a prodotto ancora fresco	Чистка инструмента: SE, когда продукт еще свежий
Magazzinaggio (mesi): 6 temperatura compresa fra +5°C e +25°C	Хранение (месяцы): 6 при температуре между +5°C и +25°C
Informazioni sullo smaltimento:	Информация об утилизации:
Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali	Утилизация должна производиться в соответствии с действующими локальными и национальными нормативами
Confezioni: Barattoli con beccuccio da 500 ml.	Упаковка: Банки с мундштуком по 500 мл
Limitazioni d'uso:	Ограничения по использованию:
Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'applicazione Teme il gelo Una volta aperto il prodotto presenta una naturale tendenza all'indurimento Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali	Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C. Не замораживать. Сразу после открытия продукт имеет естественную склонность к затвердеванию. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare	RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. гарантирует, что информация, представленная в данном техническом описании, является результатом богатого опыта и соответствует последним достижениям науки и техники; но все же не несет ответственности за возможные последствия применения продукта, т.к.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it

PIVA 03412200242



ADESIVI RESINE
VERNICI

sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

условия применения находятся вне его контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. Настоящее техническое описание аннулирует и замещает каждое предыдущее.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it

PIVA 03412200242