



**ADESIVI RESINE
VERNICI**

SUPERFOND

ГРУНТОВКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ИЗ ДВУХ КОМПОНЕНТОВ ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ

Грунтовка полиуретановая двух-компонентная быстро высыхающая и отличная для шлифовки, подходящая для нанесения качественного и быстрого покрытия.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть хорошо высушено, с влагосодержанием 8 – 12%. Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. Затем отшлифовать наждаком с зернистостью 180. После шлифования всю поверхность очистить пылесосом и далее вытереть антистатической салфеткой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Дать нагреться до температуры окружающей среды и тщательно перемешать продукт перед использованием. Используя чистую посуду, приготовить количество продукта, необходимое для непосредственного применения. Чистой палочкой перемешивать до получения однородной массы, добавляя компоненты (1 часть компонента А + 1 часть компонента В), оставить продукт для предварительной реакции приблизительно на 10 минут. Процедить продукт. Наносить равномерно валиком или кистью. Через 12 часов при нормальных условиях отшлифовать наждаком с зернистостью 180. После шлифования всю поверхность очистить пылесосом и далее вытереть антистатической салфеткой, и провести окончательную обработку с RELUX (см. техническую карту). Всегда проверять содержание влаги в древесине, которое должно составлять от 8 до 12%, Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Всегда следовать указаниям технической карты и карты безопасности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	Жидкость янтарного цвета
Вязкость(при 20°C; по Форду № 4):	18 – 20
Пропорция для катализа (А:В):	1:1
Время работоспособности (часы):	2
расход (г/м2):	80 – 100
Время плёнообразования (мин):	30 – 40
Температура применения (°C):	+15 - +25
Хождение допускается (часы):	10 – 12
Нанесение /инструменты:	Валик, кисть
Чистка инструментов:	SE, для удаления свежих остатков продукта
Срок хранения на складе (месяцы):	6
Температура хранения от +5°C до +25°C	
Расфасовка:	Расфасовка на 10 л (5 л компонент А + 5 л компонент В) Расфасовка на 20 л (10 л компонент А + 10 л компонент В)
Ограничения в применении:	Легко воспламеняется.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. +39 0424 471189 - Fax +39 0424 471196

www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it PIVA 03412200242



**ADESIVI RESINE
VERNICI**

Во время нанесения хорошо проветривать помещение, избегать застоя воздуха.

Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Не использовать в сырых помещениях.

Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C.

Основа – растворитель.

RECOLL INTERNATIONAL srl гарантирует, что информация, представленная в карте, соответствует последним достижениям и уровню науки и техники; но все же не несет ответственности за возможные последствия их применения в несоответствующих условиях применения и в отсутствие внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым последующим.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. +39 0424 471189 - Fax +39 0424 471196

www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it PIVA 03412200242